



ISOKLINKER®



ISOKLINKER® Dämmsysteme mit Keramikbekleidung		Stand 06.2011
Technische Daten Phenol-Harzschaum als Kombi-Dämmplatte WLS 022, WLS 024		
Phenol-Harzschaum:	FCKW- und HFCKW-frei.	
Eigenschaften:	Glimmt nicht, schmilzt nicht und tropft nicht brennend ab, biologisch und bauökologisch unbedenklich, unverrottbar, recycelbar, schimmel- und fäulnisfest.	
Rohdichte:	> 35 kg/m ³ nach DIN EN 1602.	
Wasserdampf-Diffusionswiderstand:	38 nach DIN EN 12086	
Bemessungswerte:	$\lambda = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ nach DIN 4108-4, 45 - 120 mm $\lambda = 0,024 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ nach DIN 4108-4, 25 - 44 mm	
Anwendungstyp:	WAP nach DIN 4108-10	
Baustoffklasse als Kombi-Dämmplatte mit Riemchenbekleidung:	B1 nach DIN 4102. Das System kann bis zur Hochhausgrenze (ca. 22 m, siehe relevante Landesbauordnung) eingesetzt werden.	
Temperaturbeständigkeit:	-30° C bis + 110° C.	
Deckschichten:	Mineralvlies.	
Kantenausbildung:	Rundum gerade Kanten.	
	Weitere technische Daten auf Anfrage!	
Isoklinker Produktions GmbH Werk Schamerloh 147 D-31606 Warmsen	Telefon +49 (0) 57 67 / 96 000 Fax +49 (0) 57 67 / 96 00 16 www.isoklinker.de e-mail: ab@isoklinker.de	Isoklinker® und Isoklinker-Logo sind geschützte Marken für die Isoklinker Produktions GmbH, Warmsen.

Allgemeine Hinweise: Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Irrtümer vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Unsere Außendienst-Fachberater helfen Ihnen gern und unverbindlich bei weiteren Fragen oder Problemen.